

LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO LUXUS

Vysoce kvalitní silnovrstvý tixotropní lazurovací lak pro ochranné dekorativní nátěry dřeva v interiéru a exteriéru. Je určen pro ochranu veškerých dřevěných povrchů, při aplikaci nestéká ani nekape, vytváří silnou ochrannou vrstvu.



Technická data:

Báze	akrylát
Obsah netěkavých látek	30%
Konzistence	tixotropní
Měrná hmotnost	1,05 g/cm ³
Vydatnost (v jedné vrstvě)	10-14 m ² / 1 l
Vzhled povrchu	sametový lesk

Charakteristika:

- chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy
- zachovává přírodní kresbu dřeva
- vytváří vysoce odolnou vrstvu
- vhodný pro nátěry ploch s nároky na luxusní vzhled
- při aplikaci nestéká
- rychleschnoucí
- jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přidavku max. 10%
- obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV filtrem (mimo bezbarvého bez UV filtru)
- neškodí rostlinám ani životnímu prostředí
- může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen

Příklady použití:

- nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod.
- dřevěné plochy v exteriérech jako okna, dveře, konstrukce a obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, ploty, brány, zahradní domky apod.
- interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídely, školy, nemocnice, společenské prostory atd.)

Provedení:

Barva: transparent, transparent s UV filtrem, dub, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, teak, ořech, dub antik

Balení: plastové obaly 0,75l, 2,5l

Skladovatelnost:

48 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebrouste po létech a očistěte. Z dřeva ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebrouste a očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulóзовým ředidlem. Pro zvýšení životnosti a ochrany dřeva v exteriéru použijte bezbarvý podkladový nátěr **Soudal ZÁKLAD**.

Aplikace: Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro vodou ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení laku, případně kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost). **Aplikační teplota:** vzduchu i podkladu +5°C až +30°C.

Čištění: Náradí ihned po skončení práce čistěte vodou.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. bezpečnostní list a etiketa výrobku.

Poznámky:

- doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12%
- dřevo napadené plísní nebo houbami předem ošetřete **Soudal BIOSAN**
- v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem pryskyřic (např. borovice)
- nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště