



eco Gartenholz-Öl [eco]

Vodou emulgovaný olej na bázi obnovitelných surovin nejen pro terasy & zahradní nábytek



Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	672	200	96
	Balení	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Typ balení	plechový obal bílý	plechový obal bílý	plechový obal bílý
	Kód obalu	01	03	05
	Číslo výrobku			
Bangkirai-Öl	7690	■	■	■
Douglasien-Öl	7691	■	■	■
Lärchen-Öl	7692	■	■	■
Teak-Öl	7693	■	■	■
Patina-Öl	7696	■	■	■

Spotřeba

cca 60 ml/m² na nátěr



Pro hrubá a rýhovaná dřeva počítejte s vyšší spotřebou.


Spotřebované množství je závislé na savosti podkladu.

Přesné množství určíte pomocí zkušebního nátěru.

Max. 2 nátěry, natírat tenkou vrstvou.

Zbytky produktu (hlavně v drážkách) ihned odstraňte, resp. zahladte.

Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Nevhodné pro rozměrově nestálé a částečně rozměrově nestálé stavební prvky
- Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
- např. teak, bangkirai, modřín, douglaska & accoya
- Nevhodné pro dřevo massaranduba & Ipe: pro tyto povrchy doporučujeme Pflege-Öl
- Pro informaci k zde neuvedeným, exotickým dřevinám, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
- Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme WPC-Imprägnier-Öl



Vlastnosti výrobku



- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
- Protiskluzový povrch
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Následné ošetření bez přebroušení
- Dobrý rozliv
- Ochraňuje dřevo před vysušením
- Prodyšná
- Recyklovatelný kovový obal

Údaje o výrobku

Pojivo	Na bázi rostlinných olejů
Hustota (20 °C)	cca. 1,02 g/cm ³
Viskozita	300 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**
- **Emissionsarm gem. AgBB-Schema**
- **Rutschhemmend "R11" gemäß DIN 51130:2014**

Systémové produkty

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **Holzschutz-Grund* (2046)**
- **Hirnholzschutz (1900)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.
- **Příprava podkladu**
Aby nedocházelo k vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Holz-Tiefenreiniger.
Plochy které byly ošetřeny pomocí klasických Remmers Gartenholz-Ölen (Bangkirai-Öl (2632), Douglasien-Öl (1633), Lärchen-Öl (2634)- modřín, Teak-Öl (2635) a Universal-Öl (2636)), můžete opracovat tímto výrobkem nejdříve po 6 měsících, abyste zabránili značnému prodloužení schnutí (až do 1 týdne). Prosím, tyto varianty výrobků navzájem nemíchejte. Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Holz-Tiefenreiniger.
Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čistícího prostředku Holz-Entgrauer.
Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.
Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, otevřenému čelnímu dřevu, kapilárním spárám, mokřým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).
Exteriérové dřevo, které musí být chráněno především proti hnilobě a modrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund*.



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: minimálně +5 °C až do max +25 °C

Materiál dobře promíchejte.

Natřete.

Pokud je to možné, tak u prvního nátěru ze všech stran (u terasových prken). Materiál nanášejte pomocí akrylových štětců nebo plochých štětců ve směru vláken. Přebytečný materiál (především v drážkách) ihned odstraňte, resp. zabruste.

V případě potřeby naneste další vrstvu.

Čelní dřevo chraňte před vniknutím vody pomocí několika nátěrů v odpovídajícím barevném tónu. Alternativně tyto plochy chraňte pomocí prostředku Hirnholzschutz a to po barevném základním nátěru.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Zkušební vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

■ Schnutí

Přetíratelný: po cca 4 hodinách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

■ Ředění

Připraven k využití

Upozornění

Povrchy důkladně zametejte, nepoužívejte vysokotlakové čističe nebo agresivní čisticí prostředky.

Dodržujte "Pokyny k údržbě zahradního nábytku".

Nářadí / čištění



Akrylový štětec, plochý štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

BSW10



Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Bezpečnostní informace
v souladu s nařízením
RAL

Skladujte mimo dosah dětí.
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Při broušení používejte prachový filtr P2.
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.
Při očním kontaktu a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do země.
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

Plné znění deklarace
podle VdL-RL 01

Produktová skupina: Lazury na dřevo
Složení: pojivo na bázi olejů, voda, polysiloxany, block-kopolymeru, modifikovaný oxid křemičitý, bariumsulfát, biologicky odbouratelný, mikronizovaný polymer s vlastnostmi vosku na bázi obnovitelných surovin, Quellton, železo, zinek, polyuretanové zahušřovadlo, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).
Informace pro alergie na tel: +49 (0) 5432/83-138

Obsah VOC podle
směrnice Decopaint
(2004/42/EG)

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.