



## Balení

- Kartuše 290 ml
- Tuba 25 ml

## Barva

- Transparent

## Technický list

### TL 04.38 MAMUT GLUE CRYSTAL

#### Výrobek

Je moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je vyžadováno transparentního (průhledného) spoje. Univerzální lepidlo je vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika aj. Lepidlo je trvale pružné, vodě, neobsahuje rozpouštědla.

#### Vlastnosti

- Vysokomodulový
- Bez silikonu, transparentní – průhledný
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
- Trvale pružné, odolné vlhku a vodě
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic)

#### Použití

Po všechna transparentní lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích v domácnosti. Lepení, vodotěsných spojů při výstavbě, ve strojním průmyslu, díly automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů apod. Na dřevo, beton, zdivo, kovy, plasty, sklo ve stavebnictví i průmyslu.

#### Technické údaje

<b>Základ</b>	-	MS-Polymer	
<b>Konzistence</b>	-	tixotropní pasta	
<b>Hustota</b>	g/ml	1,05	
<b>Tepelná odolnost</b>	°C	-40 / +90	po vytvrzení
<b>Tepelná odolnost</b>	°C	-15	při přepravě
<b>Aplikační teplota</b>	°C	+5 / +40	
<b>Rychlost nanášení</b>	g/min	150	při síle 3 mm a tlaku 6,3 bar



<b>Doba vytvoření povrch. slupky</b>	min	≈ 10	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
<b>Rychlost vytvrzení</b>	mm	2	za 24 h / při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
<b>Možnost přetírat po vytvrzení</b>	-	ano	
<b>Dilatační schopnost</b>	%	± 25	
<b>Stékavost</b>	mm	< 2	dle ISO 7390
<b>Roztažnost</b>	%	250	dle DIN 53 504
<b>Modul 100 %</b>	MPa	1,0	dle DIN 53 504
<b>Pevnost v tahu</b>	MPa	2,2	dle DIN 53 504
<b>Shore A (3 s)</b>	°	38 ± 3	dle DIN 53 505

## Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

## Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, PC, PMMA, měkké plasty, teflon, asfalt a živичné podklady.

## Pokyny

Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Nanášejte jednostranně při teplotách od +5 °C do +40 °C. Nanášejte v bodech nebo pružích mechanickou pistolí. Lepený předmět přiložte a rovnoměrně přitlačte. Je-li potřeba předmět vzhledem k jeho poloze, rozměrům či hmotnosti fixovat, doporučujeme tak učinit do doby jeho vytvrzení

## Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

## Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 04.38».

## Skladovatelnost

V suchu a neotevřeném obalu 12 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

## Aktualizace

Aktualizováno dne: 15.03.2023

Vyhotoveno dne: 16.01.2012

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát*



# Den Braven

*nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*